

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

НОЯБРЬ 2009

**АВТОЭМАЛЬ**

**Продуктовый номер:**  
BC 10

**Описание продукта:**  
Алкидная краска, готовые расцветки в соответствии с каталогом.

**Предназначение:** для ремонтных работ и целостной окраски автомобилей и других транспортных машин.

**Поверхности, подходящие под окраску:**

Окрашенные лакокрасочными материалами на основе алкидных смол с незначительным повреждением; загрунтованные и при необходимости шпатлеванные поверхности из черных металлов.

**Приложение:**

Перед употреблением продукт тщательно размешать.

**Разбавление:**

- разбавителем SYNT BC 020 15-20% при температуре нанесения выше 20°C;
- разбавителем-ускорителем BC 320 в соотношении 20:80 при температуре ниже 20°C, сокращающим время высыхания без возникновения дефектов.

	DIN 4/20°C/18-22 сек
	1.3-1.5 мм 4-5 бара
	2-3 слоя при толщине сухой пленки 40-50 микронов
	10-20 мин/20°C каждый слой
	12 ч/23±2°C 60 мин/60±2°C

**Теоретический расход:** 1 л/7-11.м<sup>2</sup> при рекомендованной толщине пленки.

**Очистка оборудования:** использовать разбавитель Кореселин BC 015.

**Технические данные :**

Внешний вид краски после размешивания	гомогенная, подвижная масса
Внешний вид пленки	в соответствии с эталоном по каталогу
Плотность г/см <sup>3</sup> при /23±2/°C	0.9-1.2
Время высыхания до степени отсутствия отпечатка при /23±2/°C, час не более	12
при 60±2°C до степени легкого отпечатка, мин	60

**Хранение :**

24 месяцев



5-35°C

**Условия безопасного использования :**

Продукт предназначается для профессионального приложения. Информацию о нормах, касающихся здоровья и безопасного использования краски, ищите в инструкции по безопасности