



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОЯБРЬ 2009

## 2К БЕСЦВЕТНЫЙ ПОКРЫВНЫЙ ЛАК MS

**Продуктовый номер:**

BC 55

**Предназначение:**

Для ремонтных работ и целостной окраски автомобилей и других транспортных машин.

**Поверхности, подходящие под окраску:**

Поверхности с нанесенным базовым продуктом Металлик BC 90 или 1К базовым продуктом BC 99, а также со старыми покрытиями на основе бесцветного лака.






**Приложение:** Перед употреблением продукт тщательно размешать.



**Приготовление смеси и разбавление:** 2К бесцветный лак MS BC 55 смешивается с отвердителем MS BC 350 в соотношении 2:1 и разбавляется:

➤ разбавителем ACRYL BC 030 N в количестве до 15-20% при работе при температуре до +25°C;

➤ разбавителем MULTICRYL BC 031 в количестве до 10% при температурных условиях выше +25°C и до +35°C;

Смесь из трех составок размешивается до полной гомогенности и оставляется в покое около 10 мин перед ее распылением.

	
	DIN 4/20°C/18-22 сек
	2 часа
	1.3-1.5 мм/4-5 бара HVRP распылитель 1.3-1.5 мм дюза/2-3 бара
	2 слоя, при толщине сухой пленки 30 микронов

	10-20 мин/20°C каждый слой
	7 ч/23±2°C 45 мин/60±2°C

**Теоретический расход:** 1 л/8 м<sup>2</sup> при рекомендованной толщине пленки.

**Очистка оборудования:** использовать разбавитель Кореселин ВС 015.

**Технические данные:**

Внешний вид лака после размешивания	гомогенная, подвижная масса
Внешний вид пленки	ровная, глянцевая, бесцветная
Плотность г/см <sup>3</sup> при /23±2/°C	0.96-0.98
Время высыхания до степени отсутствия отпечатка при /23±2/°C, час не более	7
при 60±2°C до степени легкого отпечатка, мин	45

**Хранение:**



24 месяцев



5-35°C



**Условия безопасного использования:**

Продукт предназначен для профессионального приложения. Информацию о нормах, касающихся здоровья и безопасного использования продукта, ищите в инструкции по безопасности.